



Sopro Rapidur® B1  
SchnellEstrichBinder



Sopro Rapidur® B5  
SchnellEstrichBinder



Sopro Rapidur® M1  
SchnellEstrichMörtel



Sopro Rapidur® M5  
SchnellEstrichMörtel

Všeobecne				
Druh	pojivo	pojivo	hotová poterová malta	hotová poterová malta
Pojivo	cement	cement	cement	cement
Trojité systém	●		●	
Zrornosť			0-4 mm	0-4 mm
Hrúbka vrstvy			12-80 mm	12-100 mm
EN 13813	CT-C30-F7 <sup>1)</sup>	CT-C30F7 <sup>2)</sup>	CT-C50-F7	CT-C40-F6
Odolnosť voči opotrebeniu podľa Böhmeho				
EMICODE		EC1 <sup>PLUS</sup> R	EC1 <sup>PLUS</sup> R	
Oblasť použitia				
Použitie v interiéri a exteriéri	●	●	●	●
Podlahové kúrenie	●	●	●	●
Vlastnosti				
Pomer zmiešania	1 : 4 a 1 : 5	1 : 4 a 1 : 5		
Zrelosť pre pokladanie keramikou po	cca 12 hodinách <sup>1)</sup>	cca 3 dňoch <sup>2)</sup>	cca 4 hodinách	cca 24 hodinách
Pochôdnosť po	cca 3 hodinách <sup>1)</sup>	cca 6-10 hodinách <sup>2)</sup>	cca 2 hodinách	cca 12 hodinách
Čas na spracovanie	cca 60 minút <sup>1)</sup>	cca 90 minút <sup>2)</sup>	20-30 minút <sup>1)</sup>	40-60 minút
Funkčné vyhrievanie po	3 dňoch	3 dňoch	3 dňoch	3 dňoch
Extra nízke zmršťovanie	●		●	
Vysoké kryštalické naviazanie vody	●		●	
Ochrana pred spätným prevlhčením	●	●	●	●
Možnosť prečerpávania	●	●	●	●
Plávajúca štruktúra tenkej vrstvy				
Možnosť drenáže				

<sup>1)</sup> Pomer zmiešania: 1 : 4 (20 kg pojivo : 80 kg poterový piesok zrnitosť 0 – 8 mm, podľa EN 12 620)

<sup>2)</sup> Pomer zmiešania: 1 : 5 (20 kg pojivo : 100kg poterový piesok zrnitosť 0 – 8 mm, podľa EN 12 620)


 Sopro Rapidur<sup>®</sup> FE  
FließEstrich

 Sopro EE 771  
EpoxiMörtel

 Sopro BH 869 BauHarz  
so Sopro EEK 871  
EpoxiEstrichKorn

 Sopro DM 610  
DrainageMörtel

 Sopro TRB 421 TrassBinder  
a Sopro DEK 872  
DrainageEstrichKorn

 Sopro BH 869 BauHarz  
a Sopro DEK 872  
DrainageEstrichKorn

hotová poterová malta	syntetická živica s prímiesou	syntetická živica s prímiesou	hotová poterová malta	pojivo s prímiesou	syntetická živica s prímiesou
cement	syntetická živica	syntetická živica	cement	cement	syntetická živica
●					
0-4 mm			1-8 mm		
20-70 mm	4-20 mm	ab 15 mm	20-100 mm		20-80 mm
CT-C25-F5	SR-C60-F15	SR-C25-F7 <sup>3)</sup>	CT-C25-F4	CT-C25-F4 <sup>4)</sup>	SR-20-F6 <sup>3)</sup>
A12					
EC1 <sup>PLUS</sup> R					
len v interiéri	●	●	●	●	●
●	●	●			
		1 : 25		1 : 4	1 : 25
cca 24 hodinách	cca 24 hodinách	cca 24 hodinách <sup>3)</sup>	cca 3 dňoch		cca 12 hodinách <sup>3)</sup>
cca 3 hodinách	12-24 hodinách	cca 8 hodinách <sup>3)</sup>	cca 24 hodinách	cca 8 hodinách	cca 8 hodinách <sup>3)</sup>
cca 3 hodinách	cca 60 minút	cca 1 hodina <sup>3)</sup>	1-2 hodinách	cca 65 minút	cca 1 hodina <sup>3)</sup>
1 dni					
●	●	●			●
●					
●					
●			●		
	●	●			●
			●	●	●

<sup>3)</sup> Pomer zmiešania: 1 : 25 (1 kg Sopro BH 869 BauHarz : 25 kg Sopro EEK 871 EpoxiEstrichKorn alebo Sopro DEK 872 DrainageEstrichKorn)

<sup>4)</sup> Pomer zmiešania: 1 : 4 (20 kg Sopro TRB 421 TrassBinder : 80 kg Sopro DEK 872 DrainageEstrichKorn)